


Tibelly® Screendoekwaarden

Zoek jouw doek

Met onze screendoekselector
www.tibelly.nl/schermselector.html




Tibelly®
 zet **schaduw** in een ander licht

		Confectie A					Confectie B				
		Ts	Rs	As	Tv	g-tot	Ts	Rs	As	Tv	g-tot
		%	%	%	%	ext.	%	%	%	%	ext.
Sergé Bruintinten											
T71608	Vlas-grijs	12,2	31,5	56,3	9,7	0,13	12,2	39,4	48,4	9,7	0,12
T71812	Zwart-zand	4,9	21,2	73,9	4,4	0,10	4,9	13,7	81,4	4,4	0,10
T71317	Brons-parel	6,7	20,9	72,4	6,2	0,11	6,7	14,7	78,6	6,2	0,11
T71308	Brons-grijs	5,5	14,0	80,5	4,9	0,11	5,5	11,2	83,3	4,9	0,11
T71313	Effen brons						4,8	9,1	86,1	4,7	0,11
T71213	Zand-brons	4,2	20,3	75,5	3,7	0,09	4,2	28,5	67,3	3,7	0,09
T70812	Grijs-zand	4,4	27,2	68,4	4,2	0,09	4,4	21,6	74,0	4,2	0,09
T70826	Grijs-karamel	5,0	28,9	66,1	4,8	0,09	5,0	22,2	72,8	4,8	0,10
Sergé Grijstinten											
T71816	Zwart-vlas	5,6	26,0	68,4	5,3	0,10	5,6	16,1	78,3	5,3	0,11
T70818	Grijs-zwart	3,7	9,6	86,7	3,7	0,10	3,7	12,7	83,6	3,7	0,10
T71818	Effen zwart						2,6	5,2	92,2	2,6	0,10
T70808	Effen grijs						5,1	14,2	80,7	4,9	0,10
T71708	Parel-grijs	11,0	25,5	63,6	9,1	0,13	11,0	29,8	59,2	9,1	0,12
T70801	Grijs-wit	4,4	38,9	56,7	4,4	0,08	4,4	27,2	68,4	4,4	0,09
T71701	Parel-wit	7,2	53,5	39,3	5,8	0,08	7,2	46,9	45,9	5,8	0,09
T71717	Effen parel						7,7	39,7	52,6	6,0	0,10
Sergé Rood- en zandtinten											
T71256	fire	9,1	29,6	61,3	6,7	0,11	9,1	32,4	58,5	6,7	0,11
T71305	brons-mandarijn	7,0	20,6	72,5	5,2	0,11	7,0	14,4	78,7	5,2	0,12
T70101	effen wit						18,9	66,9	14,2	19,0	0,14
T71716	parel-vlas	7,2	46,7	46,1	5,4	0,09	7,2	43,0	49,8	5,4	0,09

Ts: % zonne toelaatbaarheid
 Rs: % zon-reflectie
 As: % zon-absorptie
 Tv: % zichtbare lichttransmissie

G^{tot}: Zontoetredingsfactor voor de combinatie glas-zonwering. **Glas C**: U-waarde 1,2 W/m²K
 g-waarde 0,59. Dubbele beglazing met lage emissiviteit coating en ruimte gevuld met argon
HR Ready: G^{tot} ext waarde 0,10 t/m 0,15 **HR+ Ready**: G^{tot} ext waarde < 0,10.



Tibelly® Screendoekwaarden

		Confectie A					Confectie B				
		Ts	Rs	As	Tv	g-tot	Ts	Rs	As	Tv	g-tot
		%	%	%	%	ext.	%	%	%	%	ext.
T71601	Vlas-wit	15,2	58,9	25,9	13,5	0,12	15,2	56,8	28,0	13,5	0,13
T71201	Zand-wit	12,2	50,6	37,2	10,6	0,11	12,2	44,8	43,0	10,6	0,12
T71616	Effen vlas						13,4	53,2	33,4	11,0	0,12
T71212	Effen zand						8,2	38,3	53,5	6,7	0,10
Sergé Groen-, geel- en blauwtinten											
T71513	Lime-brons	8,2	19,5	72,3	7,5	0,12	8,2	27,5	64,3	7,5	0,11
T71515	Effen lime						14,6	39,4	46,0	12,0	0,14
T71581	Lime-geel	16,1	40,7	43,2	13,3	0,14	16,1	40,2	43,7	13,3	0,14
T71203	Zand-geel	16,5	42,4	41,0	13,2	0,15	16,5	40,8	42,6	13,2	0,15
T71622	Vlas-groen	8,0	21,3	70,7	7,5	0,12	8,0	33,5	58,5	7,5	0,10
T71111	Effen blauw						12,8	26,6	60,6	5,6	0,14
T70867	Pacific	4,8	22,9	72,3	4,1	0,10	4,8	18,8	76,4	4,1	0,10
T70811	Grijs-blauw	3,6	18,9	77,5	2,9	0,09	3,6	16,8	79,6	2,9	0,09
T71611	Vlas-blauw	13,7	35,3	51,0	7,7	0,14	13,7	42,0	44,3	7,7	0,13
Carré											
T50818	Grijs-zwart						5,4	16,0	78,6	4,2	0,11
T51817	Zwart-parel						5,0	12,6	82,4	4,8	0,11
T51808	Zwart-grijs						4,5	9,8	85,7	4,2	0,11
T50801	Grijs-wit						7,4	30,6	62,0	5,1	0,10
T50817	Grijs-parel						7,5	24,0	68,5	5,2	0,11
T50112	Wit-zand						16,3	60,2	23,5	14,2	0,13
T50116	Wit-vlas						18,1	64,5	17,4	16,7	0,13
T50117	Wit-parel						16,0	58,4	25,5	14,9	0,13

Deze Tibelly® doekcollectie is een creatie van AVZ, Bv te Best.

Ts: % zonne toelaatbaarheid
Rs: % zon-reflectie
As: % zon-absorptie
Tv: % zichtbare lichttransmissie

G^{tot}: Zontoetredingsfactor voor de combinatie glas-zonwering. **Glas C:** U-waarde 1,2 W/m²K
g-waarde 0,59. Dubbele beglazing met lage emissiviteit coating en ruimte gevuld met argon
HR Ready: G^{tot} ext waarde 0,10 t/m 0,15 **HR+ Ready:** G^{tot} ext waarde < 0,10.